

IMPERBARRO NATURAL es un excelente repelente al agua NO ES BARNIZ. (Los selladores a base de resinas al ser aplicados quedan depositados en la superficie en forma de película, bloquean la transpiración en los productos de barro y se desprenden en forma de escamas una vez dañados por los rayos ultravioletas) LOS BARNICES NO SE RECOMIENDAN PARA PRODUCTOS DE BARRO. **IMPERBARRO NATURAL** no deja película, no altera el acabado natural del barro. **IMPERBARRO NATURAL** esta listo para usarse, NO SE DILUYA NI SE MEZCLE CON SUBSTANCIAS AJENAS.

USOS: Se emplea para proteger de la humedad a productos de barro tales como tabiques, ladrillos, tejas, celosías, fachadas, macetas, cantera, etc. Su aplicación principalmente será en muros, en caso de pisos es necesario tener una inclinación de al menos 2%. También se puede usar en el momento de preparar el mortero de pega sustituyendo el 50% de agua de la medida usual por Imperbarro Natural para reducir el coeficiente de absorción de dicho mortero una vez endurecido. Por lo tanto se deberá usar rápidamente la mezcla y NO agregar mas agua para compensar la que se evapora.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Si el muro ha sido lavado con solución a base de ácido muriático o con DETERBARRO Y CANTERA, este debe ser enjuagado perfectamente con agua limpia para evitar que los residuos del ácido perjudiquen al repelente.

Un muro de obra reciente contiene humedad, déjese secar perfectamente. La superficie a aplicar debe estar perfectamente seca, limpia y libre de polvo.

PROCEDIMIENTO

MOMENTO DE APLICACIÓN: Aplicar por la mañana o por la tarde, o cuando el muro no este expuesto a los rayos directos del sol. Evite aplicarlo cuando el sol cae directamente sobre la superficie a impregnar. Si el muro esta caliente, el **IMPERBARRO NATURAL** aplicado se polimerizara prematuramente y no permitirá una penetración suficiente.

SUPERFICIE POCO POROSA.

APLICARSE A SATURACIÓN DE ABAJO HACIA ARRIBA: Debe aplicarse de una sola vez, una mano a saturación del producto y hasta que se ya no sea aceptado por la pieza. Para un resultado óptimo debe lograrse una penetración del producto de 0.5 a 1 mm al menos. Si se aplica una segunda mano una vez que haya secado la primera, el **IMPERBARRO NATURAL** será rechazada y la aplicación hecha no habrá penetrado suficientemente. Es importante tener en cuenta que se debe empezar la aplicación en muro de abajo hacia arriba para que los escurrimientos de **IMPERBARRO NATURAL** se den sobre el muro ya protegido.

SUPERFICIE MUY POROSA

APLICARSE A DOS MANOS DE ABAJO HACIA ARRIBA: Debe aplicarse a dos manos sin dejar secar entre aplicaciones ya que este tipo de barro es muy absorbente. Para un resultado óptimo debe asegurarse con una tercera mano solamente en zonas donde no se haya cubierto el poro. Es importante tener en cuenta que se debe empezar la aplicación en muro de abajo hacia arriba para que los escurrimientos de **IMPERBARRO NATURAL** se den sobre el muro ya protegido.

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN: Puede aplicarse con aspersor de baja presión o con brocha de superficies verticales (muros) o techos inclinados, no se recomienda su aplicación en superficies horizontales que guarden encharcamientos.

En piezas sueltas puede aplicarse por inmersión previamente de ser colocadas y antes de que la pieza seque, si deja que la pieza seque antes de su colocación esta rechazara la humedad del mortero y perderá adherencia.

En muros contruidos sobre suelos húmedos y dañados por la humedad que sube por difusión, debe inyectarse la base del muro impregnarlo de 40 a 50 cm. del suelo hacia arriba.

PRECAUCIONES.

Para su aplicación utilice guantes látex y lentes protectores para los ojos. Es toxico por ingestión y poco toxico por contacto manténgase siempre bien cerrado. Almacene en lugar seco y fresco, no se exponga a los rayos del sol. El imperbarro podrá perder color, a causa del sol, pero no se altera su funcionalidad. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS



PRESENTACIÓN

5, 20, 50 y 200 litros

RENDIMIENTO

5 Lts. - 17.5 m2
20 Lts. - 70 m2
50 Lts. - 175 m2
200 Lts. - 700 m2

DURABILIDAD

2 a 5 años