



EL TONO DEL PRODUCTO PUEDE DIFERIR DE LO VISUALIZADO EN ESTA FICHA.

PORCELANATO | MATE

PEI II - IV | PISO MURO

USOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIÓN	RESULTADO DE LA PRUEBA				DETERMINACIÓN
CURVATURA DEL BORDE	DEFORMACIÓN CONVEXA: <1.2MM DEFORMACIÓN CÓNCAVA: <1.2MM				Calificado ☒
ESPESOR	9 mm	8 mm	9 mm	8 mm	Calificado ☒
LONGITUD	600 mm	190 mm	600 mm	295 mm	Calificado ☒
ANCHURA	1200 mm	1200 mm	600 mm	600 mm	Calificado ☒
PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS		RESULTADO DE LA PRUEBA			DETERMINACIÓN
ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0.5%			Calificado	☒
FUERZA DE RUPTURA	≥ 1250 N (275 IBS)			Calificado	☒
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN QUÍMICA	PASSED			Calificado	☒
PROPIEDADES ANTIINCRUSTANTES	PASSED			Calificado	☒
DUREZA DE ESMALTES	≥ MOHS 5			Calificado	☒
DCOF ANTIDESLIZANTE	≥ 0.42			Calificado	☒



ESTE INFORME SOLO REPRESENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS SOMETIDAS A PRUEBA, MÁS NO DE DONDE DERIVA Y NO PODRÁ SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO. EL ASPECTO DEL PRODUCTO PUEDE PRESENTAR VARIACIONES DEL ESPECTRO, TONO Y TEXTURA RESPECTO A LO EXPUESTO, DEPENDIENDO DEL LOTE DE PRODUCCIÓN. EL ÁCIDO FLUORHÍDRICO ATACA TODOS LOS PRODUCTOS CERÁMICOS. ESTA FICHA SOLO ES APLICABLE A LOSETA DE PRIMERA CALIDAD. ESTA FICHA NO ES APLICABLE A LAS PIEZAS COMPLEMENTARIAS.