



EL TONO DEL PRODUCTO PUEDE DIFERIR DE LO VISUALIZADO EN ESTA FICHA.

PORCELANATO | PULIDO

PEI III | PISO MURO

USOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIÓN	RESULTADO DE LA PRUEBA			DETERMINACIÓN	
CURVATURA DEL BORDE	DEFORMACIÓN CONVEXA: <1.2mm DEFORMACIÓN CÓNCAVA: <1.2mm			Calificado	☒
ESPESOR	9 mm	9 mm	8 mm	Calificado	☒
LONGITUD	600 mm	600 mm	295 mm	Calificado	☒
ANCHURA	1200 mm	600 mm	600 mm	Calificado	☒
PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS		RESULTADO DE LA PRUEBA		DETERMINACIÓN	
ABSORCIÓN DE AGUA	≤0.5%		Calificado	☒	
FUERZA DE RUPTURA	≥1300 N		Calificado	☒	
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN QUÍMICA	PASSED		Calificado	☒	
PROPIEDADES ANTIINCRUSTANTES	PASSED		Calificado	☒	
DUREZA DE ESMALTES	≥ MOHS 5		Calificado	☒	
DCOF ANTIDESLIZANTE	N/A		Calificado	☐	



ESTE INFORME SOLO REPRESENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS SOMETIDAS A PRUEBA, MÁS NO DE DONDE DERIVA Y NO PODRÁ SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO. EL ASPECTO DEL PRODUCTO PUEDE PRESENTAR VARIACIONES DEL ESPECTRO, TONO Y TEXTURA RESPECTO A LO EXPUESTO, DEPENDIENDO DEL LOTE DE PRODUCCIÓN. EL ÁCIDO FLUORHÍDRICO ATACA TODOS LOS PRODUCTOS CERÁMICOS. ESTA FICHA SOLO ES APLICABLE A LOSETA DE PRIMERA CALIDAD. ESTA FICHA NO ES APLICABLE A LAS PIEZAS COMPLEMENTARIAS.